

10/501457

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 15 JAN 2004  
WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 1445	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/00874	国際出願日 (日.月.年) 30.01.03	優先日 (日.月.年) 30.01.02
国際特許分類(IPC) Int. Cl. C08G 63/16、C08G 18/42		
出願人(氏名又は名称) 協和油化株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。

☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で \_\_\_\_\_ ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

I ☒ 国際予備審査報告の基礎

II ☐ 優先権

III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

IV ☐ 発明の単一性の欠如

V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

VI ☐ ある種の引用文献

VII ☐ 国際出願の不備

VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 29.08.03	国際予備審査報告を作成した日 17.12.03	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 森川 聡 電話番号 03-3581-1101 内線 3456	4 J 9268

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

## 新規性(N)

請求の範囲	2、3、6、8-11	有
請求の範囲	1、4、5、7	無

## 進歩性(IS)

請求の範囲	2、3、8、9、11	有
請求の範囲	1、4-7、10	無

## 産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲	1-11	有
請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 10-130377 A (株式会社クラレ) 1998.05.19

## 請求の範囲1、4、5及び7

請求の範囲1、4、5及び7に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に記載されているから、新規性を有しない。

## 請求の範囲6

請求の範囲6に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有しない。

文献1に記載されているポリエステルからポリウレタンを製造する際、当該ポリエステルとイソシアネート化合物の反応温度を比較検討し、50~150℃の範囲内に規定することは、当業者が容易に実施し得ることである。

## 請求の範囲10

請求の範囲10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有しない。

文献1に記載されているポリウレタンの重量平均分子量を比較検討し、10,000~3,000,000の範囲内に規定することは、当業者が容易に実施し得ることである。

## 請求の範囲2、3

請求の範囲2、3に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有する。

文献1には、ポリエステルが低級アルキル基を側鎖とする特定の脂肪族ジカルボン酸を構造単位とするものであることが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより耐加水分解性が優れるものであるという有利な効果を発揮する。

## 請求の範囲8、9

請求の範囲8、9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有する。

文献1には、ポリウレタンが低級アルキル基を側鎖とする特定の脂肪族ジカルボン酸を構造単位を有するものであることが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより耐加水分解性が優れるものであるという有利な効果を発揮する。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

## 請求の範囲 1 1

請求の範囲 1 1 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1 に対して進歩性を有する。

文献 1 には、ポリエステルが特定の脂肪族ジカルボン酸を構造単位とし末端に重合性二重結合を有するものであることが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより耐加水分解性が優れるものであるという有利な効果を発揮する。